

Seite 1/1

 Stahlwerk
 Augustfehn
 Am Kanal 134
 Fon +49-[0]44 89 - 71 0
 Email info@stwa.de

 Schmiede GmbH & Co. KG
 D-26689 Apen
 Fax +49-[0]44 89 - 71 Web www.stwa.de

Werkstoffdatenblatt - 34CrNiMo6 (1.6582)

34CrNiMo6

Werkstoff mit hohen Anforderungen an die Festigkeit und Zähigkeit

Anwendung: Hammerachsen, Wälzlager, Zahnkränze

Technische Eigenschaften

Chemische Zusammensetzung (nach DIN EN ISO 683-2:2018-09)

	Masseanteil in %			
Mo6	C [%] 0,30 - 0,38	Si [%] max. 0,40	Mn [%] 0,50 - 0,80	Cr [%] 1,80 - 2,20
34CrNiMo6	P [%] max. 0,025	S [%] max. 0,035	Mo [%] 0,30 - 0,50	Ni [%] 1,30 - 1,70

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit: 800 - 1400 MPa